

Descripción

Pintura vinílica, para la decoración y protección de paredes y techos en interiores. Su alta lavabilidad, blancura y poder cubriente, así como su resistencia al salpicado, permiten obtener excelentes acabados. Previene el moho eficazmente.

Admite repasos y retoques. Sin olor, antisalpicaduras y con miles de colores.

Artículo tratado con Piritionato de Zinc un avanzado compuesto antibacteriano y antifúngico. El Piritionato de Zinc proporciona una excelente y permanente protección de la película de pintura, eliminando por contacto bacterias, hongos y moho, colaborando así a una mejor calidad del aire interior.

Las superficies se mantienen limpias e higiénicas durante años (Acción permanente). Mantiene el 100% de las propiedades antibacterianas a lo largo de la vida de la pintura.

Gracias a su gran resistencia al frote (Clase 1 según UNE-EN ISO 11998) puede limpiarse repetidamente y no pierde eficacia con los lavados.

Su acción bactericida está avalada por laboratorios oficiales según la norma ISO 22196:2007. Prueba la efectividad (99,9%) de P70 TITAN PRO sobre los principales microorganismos indicadores: E. Coli, listeria monocytogenes, salmonela enteritidis, pseudomonas aureuginosa, legionela pneumophila, aspergillus brasiliensis, candida albicans, staphylococcus aureus, etc.



Elimina 99,9% bacterias



A+



Admite repasos & retoques



Blanco teñible



Máxima lavabilidad certificada Clase 1



Reacción Fuego

Datos técnicos

Naturaleza Vinil Versatato

Acabado Extra Mate

Color (UNE EN ISO 11664-4) Blanco

Densidad (UNE EN ISO 2811-1) 1,59 - 1,63 kg/l

Rendimiento (UNE 48282) 9 - 13 m²/l

Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301) 30 - 60 minutos

Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283) 8 - 12 horas

Métodos de Aplicación Brocha, rodillo y airless

Viscosidad (UNE 48076) 115 - 130 KU

Diluyente Agua

Condiciones de Aplicación, HR<80% +10 °C - +30 °C

Teñido Tinte Universal TITAN y Tinte al Agua Profesional

Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3) 47,5 - 48,5 %

COV (UNE EN ISO 11890-2) 2.004/42/IIA (a) (75/30) Max. COVs 27 g/l

Presentación 15 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Certificaciones

Resistencia al frote húmedo UNE EN ISO 11998: Clase 1 de lavabilidad

Reacción al Fuego UNE EN 13501-1: B-s1,d0 sobre sustrato A2-s1, d0

Determinación del poder cubriente UNE EN ISO 6504/3: 8,30m²/l (98% Poder cubriente)

Emisión VOC ISO 16000-6:2006: A+

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase manualmente o con agitadora de baja velocidad. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Un buen diagnóstico y preparación del soporte son fundamentales para la obtención de los mejores resultados.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

En superficies en buen estado: aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pueda tener.

Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado, es recomendable aplicar una primera capa de **S10 Imprimación Fija Todo Acrílica 100%** o **S50 Selladora al Agua**, según las indicaciones de sus respectivas Fichas Técnicas.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado, diluyendo la primera capa con 10-15 % de agua, después aplicar la segunda capa sin diluir.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2020-05

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.